



Antico Rivestimento Centro Storico

*Finitura Decorativa alla Farina di Quarzo
per superfici esterne ed interne*



Colorificio Giuseppe Di Maria S.p.A.

Sede Legale: via Enrico Mattei, 4 - PALERMO
Tel. +39.091.391288 - Fax +39.091.391011
www.dimaria.it - dimaria@dimaria.it



PER USO PROFESSIONALE

Nuova finitura per il restauro del vecchio

RIEMPITIVA A BASSO SPESSORE - SUPERCOPRENTE CON UNA SOLA MANO
IDROREPELLENTE DOPO 24 ORE - TRASPIRANTE PER MICROPOROSITÀ
DECORATIVA CON EFFETTO VELLUTATO

GENERALITÀ

Rivestimento murale decorativo ad acqua, costituito da sabbie di quarzo finemente macinate, particolarmente indicato per il restauro di edifici antichi, monumenti, nonchè per la pitturazione di nuove costruzioni, elementi prefabbricati, cemento faccia vista, in ambienti dove è richiesto un rivestimento altamente resistente agli agenti atmosferici più aggressivi ed un'ottima ritenzione del colore. Barriera protettiva contro la pioggia battente, grazie a particolari additivi, garantisce idrorepellenza e contemporaneamente traspirabilità. Il suo elevato potere coprente consente in molti casi di ottenere perfette finiture anche con una sola mano. Ovviamente per ottimizzare le garanzie contro l'usura del tempo, si consigliano due mani.

CARATTERISTICHE chimico-fisiche ed applicative

- Natura del legante:** Resine sintetiche in emulsione
- Peso specifico:** 1.520 gr/litro ± 50
- Volume solidi:** 48% ± 1
- Colore:** Bianco e tinte di cartella (Inserito con 1.090 tinte nel sistema tintometrico ELIOCOLOR SYSTEM 2)
- Viscosità di fornitura:** Brookfield mod. RVT - 20°C a 20 rpm - 3.800 cps ± 500
- Grado di diluizione:** 15% a pennello (consigliato) - Tal quale a rullo
- Tipo di diluente:** Acqua
- Resa teorica per mano:** 16 mq/litro
- Essiccazione a 20°C:** Fuori tatto 2 ore - Asciutto 24 ore
- Intervallo di sopravverniciatura:** Minimo 12 ore
- Temperatura di applicazione:** 5° ÷ 30°C
- Umidità relativa:** 35 ÷ 85%
- Condizioni del supporto:** Asciutto

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

- Superfici nuove:** Applicazione di una mano di primer idoneo al supporto (ELIOFOND).
- Superfici vecchie:** Spolveratura accurata ed asportazione di eventuali parti friabili o scarsamente ancorate. Ripristino delle stesse con malta RASANTE PL/M. Applicazione di uno strato di fissativo a solvente ELIOGUM PRIMER.

PECULIARITÀ DEL PRODOTTO APPLICATO

- Aspetto del film essiccato:** Opaco
- Resistenza agli alcali:** Ottima
- Resistenza alla luce:** Sopporta bene i raggi U.V.
- Permeabilità al vapore:** Media

CARTELLA COLORI CENTRI STORICI - 40 TINTE D’EUROPA

				
GN 2009	BP 2013	EC 2014	AV 2017	GA 2021
				
LI 2018	BC 2022	AA 2023	SFC 2024	GD 2029
				
SB 2015	VC 2005	VA 2007	SE 2006	GF 2027
				
MA 2025	BE 2026	GS 2028	GZ 2030	GO 2031
				
RQ 2032	TB 2033	RVL 2034	RC 2001	SA 2002
				
RA 2003	RV 2004	RM 2035	RO 2037	RP 2036
				
GCM 2016	BA 2038	GC 2019	VO 2008	MC 2039
				
BR 2040	CM 2020	GML 2010	GM 2011	SM 2012