

ELIOCRYL ENAMEL OPACA

Rev. 06 del 21/02/2019 Pag. 1 di 2
Scheda Tecnica n° 0930280404

Denominazione	ELIOCRYL ENAMEL OPACA
Descrizione	Pittura smalto polifunzionale opaca per grandi superfici
Generalità	Pittura smalto, acrilica, smacchiabile, diluibile con acqua, per applicazioni in superfici interne ed esterne. Prerogativa importante è la polifunzionalità, cioè la capacità di ancorarsi facilmente su quasi tutti i tipi di supporti in muratura, gesso, vetro o metallo, previo l'uso di adeguati primer. Si consiglia l'impiego con rullo a pelo raso e a basso spessore, ottenendo così una superficie liscia ed omogenea di gradevole effetto estetico e decorativo.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/d): 130 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 130 g/l di COV
Preparazione delle superfici	SUPERFICI NUOVE Interne. Applicare uno strato di fissativo ad acqua, Eliofond Acrilico, previa adeguata preparazione del supporto (rasatura con stucco in pasta Supermuralstucco). Esterne. Spazzolare accuratamente, asportando eventuali frammenti di intonaco incoerente. Livellare eventualmente le imperfezioni formatesi con adeguata malta e completare la preparazione con Eliofond Acrilico. Nel caso di superfici molto sfarinanti, si consiglia l'impiego di Eliowall Primer a solvente. SUPERFICI GIÀ VERNICIATE Interne. Rimuovere eventuali parti di vecchia pittura scarsamente ancorata. Riprendere eventuali imperfezioni della superficie con adeguato stucco in polvere a presa veloce (Stuck 84) per fessure e buchi profondi, e con stucco in pasta (Supermuralstucco) per mancanze superficiali e/o rasature totali. Applicare successivamente una mano di fissativo Eliofond Acrilico. Esterne. Spazzolare accuratamente rimuovendo eventuali parti di vecchia pittura scarsamente ancorata, avendo cura di ripulire da polvere e sporcizia presente. Procedere come le superfici nuove, utilizzando soltanto fissativo a solvente Eliowall Primer.
Consigli per l'applicazione	Temperatura ambiente: min. 10°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
Pezzature disponibili	Bianco..... 13 litri - 10 litri - 4 litri - 0,750 litri
Immagazzinamento	• Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti • Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 40°C • Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Norme di sicurezza	Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP). Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

ELIOCRYL ENAMEL OPACA

Rev. 06 del 21/02/2019 Pag. 2 di 2
Scheda Tecnica n° 0930280404

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Copolimeri acrilici
Peso specifico al confezionamento	1.310 ÷ 1.320 gr/litro
Residuo secco	in peso 52,2 % ± 1 in volume 37,4 % ± 1
Colore	Bianco
Viscosità di fornitura al collaudo Brookfield RVT a 20°C e 20 rpm	5.000 ÷ 7.000 cps
Infiammabilità in °C	Non infiammabile
pH dopo stoccaggio	8,5
Componenti	Uno
Grado di diluizione in volume per applicazione a rullo	33 %
Grado di diluizione in volume per applicazione a pennello	50 %
Tipo di diluente	acqua
Sistema di applicazione	rullo, pennello
Spessore totale del film secco Hp ≥ 98	44 micron
Resa teorica allo spessore consigliato	8,5 mq/litro
Essiccazione al tatto	2 ÷ 3 ora
Essiccazione in profondità	5 ÷ 6 ore
Sovraverniciabilità	min. 24 ore / max. indefinito
Aspetto del film essiccato @ 85°	da < 10 a ≥ 5 gloss Opaco
Resistenza al lavaggio n° colpi di spazzola	Ottima ≥ 5000
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali. Può essere applicata anche su supporti cementizi.
Permeabilità al vapore acqueo	Classificazione: Bassa Diffusione del vapore acqueo: da < 15 g/m².d (= in 24 h)
Presa di sporco	Δ L --> ≤ 3,0.....Molto bassa

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA