

ELIOPAINT SUPER EXTRA

Rev. 01 del 01/06/2015 Pag. 1 di 2
Scheda Tecnica n° 1407122100

Denominazione	ELIOPAINT SUPER EXTRA
Descrizione	Idropittura superlavabile per interni ed esterni
Generalità	Idropittura superlavabile, ad elevato potere coprente, caratterizzata da un particolarissimo punto di bianco, ottenuto attraverso una rigorosa selezione di cariche minerali altamente pure e finemente macinate. Presenta oltre ad una particolare resistenza all'abrasione ad umido (lavabilità) anche agli alcali presenti nei muri, nonché agli agenti atmosferici più aggressivi quali la salsedine marina, lo smog urbano e altri inquinanti presenti nell'aria. L'elevata bianchezza permette il suo impiego in ambienti particolari dove si voglia mettere in risalto l'effetto del bianco assoluto e dell'igiene, quali ambienti sanitari, scuole d'infanzia, locali igienici come bagni e cucine; oppure all'esterno quando il bianco rappresenta un fondamentale elemento decorativo.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV
Preparazione delle superfici	SUPERFICI NUOVE Applicare uno strato di fissativo ad acqua, Eliofond Acrilico o Vinilico, previa adeguata preparazione del supporto (rasatura con stucco in pasta Supermuralstucco). SUPERFICI GIÀ VERNICIATE Rimuovere eventuali parti di vecchia pittura scarsamente ancorata. Riprendere eventuali imperfezioni della superficie con adeguato stucco in polvere a presa veloce (Stuck 84) per fessure e buchi profondi, e con stucco in pasta (Supermuralstucco) per mancanze superficiali e/o rasature totali. Applicare successivamente una mano di fissativo Eliofond Acrilico o Vinilico.
Consigli per l'applicazione	Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
Pezzature disponibili	Bianco..... 14 litri
Immagazzinamento	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 40°C• Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Norme di sicurezza	Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP). Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.



ELIOPAINT SUPER EXTRA

Rev. 01 del 01/06/2015 Pag. 2 di 2
Scheda Tecnica n° 1407122100

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Resine sintetiche in emulsione acquosa
Peso specifico al confezionamento	1.450 ÷ 1.550 gr/litro
Residuo secco	in peso 62,0 % ± 0,5 in volume 40,3 % ± 0,5
Colore	Super bianco
Viscosità di fornitura al collaudo Brookfield RVT a 20°C e 20 rpm	9.000 ÷ 12.000 cps
Filmabilità a bassa temperatura	Buona a + 5°C
pH dopo stoccaggio	8,0 ± 0,2
Componenti	Uno
Grado di diluizione in volume per applicazione a rullo	30 %
Grado di diluizione in volume per applicazione a pennello	45 %
Tipo di diluente	acqua
Sistema di applicazione	rullo, pennello
Spessore totale del film secco Hp ≥ 98	46,9 micron
Resa teorica allo spessore consigliato	8,6 mq/litro
Essiccazione al tatto	1 ora
Essiccazione in profondità	5 ÷ 6 ore
Sovraverniciabilità	min. 6 ore / max. indefinito
Aspetto del film essiccato @ 85°	< 5 gloss Molto opaco
Resistenza al lavaggio n° colpi di spazzola	Eccellente ≥ 5000
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali. Può essere applicata anche su supporti cementizi.
Permeabilità al vapore acqueo	Classificazione: Alta Diffusione del vapore acqueo: ≥ 150 g/m².d (= in 24 h)
Presa di sporco	Δ L --> ≤ 3,0.....Molto bassa

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRARIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA

Giuseppe Di Maria S.p.A. Sede Legale: Via Enrico Mattei, 4
90124 PALERMO (PA)
Tel. +39.091.391288 Fax. +39.091.391011
www.dimaria.it E-mail: dimaria@dimaria.it

