

# ELIOPAINT SUPER me.tr.

Rev. 01 del 01/065/2015 Pag. 1 di 2  
Scheda Tecnica n°2305131300

<b>Denominazione</b>	<b>ELIOPAINT SUPER me.tr.</b>
<b>Descrizione</b>	Idropittura opaca masherante lavabile per interni
<b>Generalità</b>	Idropittura lavabile supercoprente, per applicazioni su pareti interne. Le cariche selezionate presenti, consentono al film essiccato una certa traspirabilità ed un elevato punto di bianco relativo alle pitture della stessa classe. Il prodotto è stato formulato per ottimizzare i risultati su pareti interne dove sono richieste capacità riempitiva e coprente ed in particolar modo una opacità piuttosto spinta.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV
<b>Preparazione delle superfici</b>	<b>SUPERFICI NUOVE</b> Applicare uno strato di fissativo ad acqua, Eliofond Vinilico, previa adeguata preparazione del supporto (rasatura con Supermuralstucco in pasta). <b>SUPERFICI GIÀ VERNICIATE</b> Rimuovere eventuali parti di vecchia pittura scarsamente ancorata. Riprendere eventuali imperfezioni della superficie con adeguato stucco in polvere a presa veloce (Stuck 84) per fessure e buchi profondi, e con stucco in pasta (tipo Supermuralstucco) per mancanze superficiali e/o rasature totali. Applicare successivamente una mano di fissativo del tipo Eliofond Vinilico.
<b>Consigli per l'applicazione</b>	Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
<b>Pezzature disponibili</b>	Bianco..... 13 litri
<b>immagazzinamento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il barattolo ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti</li><li>• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 40°C</li><li>• Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità</li></ul>
<b>Norme di sicurezza</b>	<b>Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP).</b> Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.



# ELIOPAINT SUPER me.tr.

Rev. 01 del 01/065/2015 Pag. 2 di 2  
Scheda Tecnica n°2305131300

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Resine acetoviniliche
Peso specifico al confezionamento	1.620 ÷ 1.650 gr/litro
Residuo secco	in peso 67,6 % ± 1 in volume 45,8 % ± 1
Colore	Bianco
Viscosità di fornitura al collaudo Brookfield RVT a 20°C e 20 rpm	6.500 ÷ 8.000 cps
Filmabilità a bassa temperatura	Buona a + 5°C
pH dopo stoccaggio	8,1
Componenti	Uno
Grado di diluizione in volume per applicazione a rullo	20 %
Grado di diluizione in volume per applicazione a pennello	45 %
Tipo di diluente	acqua
Sistema di applicazione	rullo, pennello
Spessore totale del film secco Hp ≥ 98	86 micron
Resa teorica allo spessore consigliato	5,3 mq/litro
Essiccazione al tatto	1 ora
Essiccazione in profondità	3 ÷ 4 ore
Sovraverniciabilità	min. 6 ore / max. indefinito
Aspetto del film essiccato @ 85°	da < 10 a ≥ 5 gloss Opaco
Resistenza al lavaggio n° colpi di spazzola	Ottima da < 5.000 a ≥ 1.000
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali. Può essere applicata anche su supporti cementizi.
Permeabilità al vapore acqueo	Classificazione: Media Diffusione del vapor d'acqua : da < 100 a ≥ 60 g/m <sup>2</sup> .d ( = in 24 h )
Presa di sporco	Δ L --> da > 3,0 a ≤ 9,0.....Bassa

**LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRARIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA**

Giuseppe Di Maria S.p.A. Sede Legale: Via Enrico Mattei, 4  
90124 PALERMO (PA)  
Tel. +39.091.391288 Fax. +39.091.391011  
www.dimaria.it E-mail: dimaria@dimaria.it

