

ELIOSTYLE

Rev. 01 del 12/06/2015 Pag. 1 di 2
Scheda Tecnica n° 2309121740

Denominazione	ELIOSTYLE
Descrizione	Idropittura supercoprente lavabile opaca
Generalità	Idropittura supercoprente, lavabile, opaca, pronta all'uso; particolarmente consigliata per la decorazione interna di ambienti dove si vuole conferire un tocco di classe. Ottima resistenza alla lavabilità, permette facilmente il ritocco, anche con le tinte più delicate. Di facilissima applicazione, si consiglia l'impiego del rullo a pelo raso, senza aggiunta di acqua; permette di coprire la superficie con una sola mano intensa di colore o al massimo due mani a basso spessore. Resistente agli alcali presenti nei muri. Può essere facilmente ricoperta con altre tinte.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV
Preparazione delle superfici	SUPERFICI NUOVE Applicare uno strato di fissativo ad acqua, ELIOFOND VINILICO, previa adeguata preparazione del supporto (rasatura con stucco in pasta SUPERMURALSTUCCO). SUPERFICI GIÀ VERNICiate Rimuovere eventuali parti di vecchia pittura scarsamente ancorata. Riprendere eventuali imperfezioni della superficie con adeguato stucco in polvere a presa veloce (STUCK 84) per fessure e buchi profondi, e con stucco in pasta (SUPERMURALSTUCCO) per mancanze superficiali e/o rasature totali. Applicare successivamente una mano di fissativo del tipo ELIOFOND VINILICO.
Consigli per l'applicazione	Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
Pezzature disponibili	Colorato 2,5 litri - 0,750 litri
immagazzinamento	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 40°C• Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Norme di sicurezza	Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP). Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.



ELIOSTYLE

Rev. 01 del 12/06/2015 Pag. 2 di 2
Scheda Tecnica n° 2309121740

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Resine sintetiche in emulsione
Peso specifico al confezionamento	1.300 ÷ 1.425 gr/litro
Residuo secco	in peso 50,4 ÷ 52,97 % in volume 31,2 ÷ 37,3 %
Colore	12 tinte di cartella
Viscosità di fornitura al collaudo Brookfield RVT a 20°C e 20 rpm	1.600 ÷ 3.500 cps
Filmabilità a bassa temperatura	Buona a + 5°C
pH dopo stoccaggio	8,0 ± 0,3
Componenti	Uno
Grado di diluizione	pronto all'uso
Tipo di diluente	acqua, solo per pulizia attrezzi
Sistema di applicazione	rullo a pelo raso, pennellessa
Spessore totale del film secco Hp ≥ 98	22,3 ÷ 26,6 micron
Resa teorica allo spessore consigliato	14,0 mq/litro
Essiccazione al tatto	1 ora
Essiccazione in profondità	5 ÷ 6 ore
Sovraverniciabilità	min. 6 ore / max. indefinito
Aspetto del film essiccato @ 85°	< 5 gloss Molto opaco
Resistenza al lavaggio n° colpi di spazzola	Resistente al lavaggio da < 5.000 a ≥ 1.000
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali. Può essere applicata anche su supporti cementizi.
Permeabilità al vapore acqueo	Classificazione: Alta ≥ 150 g/m².d (= in 24 h)
Presa di sporco	Bassa Δ L --> da > 3,0 a ≥ 9,0

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO
E RITENUTE CORrette ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I
SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI
DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE
IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA