

ELIOVEL VELATURA moda color

Rev. 01 del 21/02/2019 Pag. 1 di 2
Scheda Tecnica n° 2002121730

Denominazione	ELIOVEL VELATURA						
Descrizione	Finitura acrilica ad effetto velatura e/o tamponatura per le decorazioni di ambienti interni.						
Generalità	Finitura decorativa in dispersione acquosa monocomponente ad effetto velatura e/o tamponatura a rilievo nelle quattro versioni: Velatura Perlata Argento, Velatura Oro, Velatura Lucida Trasparente, Velatura Opaca. Abbinabili al bianco e alle tinte d'arredo moda color della idropittura Alcalin Resistente T.R. Particolarmente indicata per l'arredamento di interni dove si vuole conferire un aspetto esteticamente gradevole e resistente, rendendo protagoniste la creatività e la fantasia dell'applicatore, trasformando le superfici in ambienti adatti a qualsiasi arredo.						
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/I): 200 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di COV						
Preparazione delle superfici	La superficie deve essere perfettamente asciutta e preparata con uno strato di fissativo ad acqua ELIOFOND ACRILICO. Preventivamente, se necessario, correggere qualsiasi screpolatura o imperfezione del supporto con uno stucco in polvere a presa veloce (STUCK 84) e per mancanze superficiali e/o rasature totali con lo stucco in pasta (SUPERMURALSTUCCO). Una volta essiccato, carteggiare e togliere ogni traccia di polvere per ottenere una superficie liscia, pronta per ricevere la mano di fissativo come sopra riportato.						
Modalità di applicazione	<table><tr><td>1.</td><td>Dopo adeguata preparazione del supporto, applicare una o due mani di idropittura lavabile Alcalin Resistente moda color bianco o nella tinta desiderata.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Dopo l'essiccazione della pittura di fondo, applicare uno strato di Eliovel Velatura, con pennellessa o rullo a pelo raso o guanto, coprendo una superficie di 1m²/q per volta, quindi procede con il prodotto ancora bagnato secondo l'effetto desiderato.</td></tr><tr><td>3.</td><td> Effetto tamponato a rilievo: subito dopo la stesura con rullo o pennello del prodotto tal quale, procedere con un tampone sintetico morbido, esercitando una leggera pressione. Effetto tamponato liscio: subito dopo la stesura con rullo o pennello del prodotto diluito, procedere con un tampone sintetico e morbido, esercitando una leggera pressione. Effetto spugnato: subito dopo la stesura con rullo o pennello del prodotto diluito, procedere con una spugna, esercitando una leggera pressione e rotando l'attrezzo in maniera discontinua elaborando l'effetto voluto. Effetto striato: dopo aver intinto il guanto per decoro nel prodotto diluito, procedere con movimenti semicircolari e discontinui, esercitando una leggera pressione. </td></tr></table>	1.	Dopo adeguata preparazione del supporto, applicare una o due mani di idropittura lavabile Alcalin Resistente moda color bianco o nella tinta desiderata.	2.	Dopo l'essiccazione della pittura di fondo, applicare uno strato di Eliovel Velatura , con pennellessa o rullo a pelo raso o guanto, coprendo una superficie di 1m ² /q per volta, quindi procede con il prodotto ancora bagnato secondo l'effetto desiderato.	3.	Effetto tamponato a rilievo: subito dopo la stesura con rullo o pennello del prodotto tal quale, procedere con un tampone sintetico morbido, esercitando una leggera pressione. Effetto tamponato liscio: subito dopo la stesura con rullo o pennello del prodotto diluito, procedere con un tampone sintetico e morbido, esercitando una leggera pressione. Effetto spugnato: subito dopo la stesura con rullo o pennello del prodotto diluito, procedere con una spugna, esercitando una leggera pressione e rotando l'attrezzo in maniera discontinua elaborando l'effetto voluto. Effetto striato: dopo aver intinto il guanto per decoro nel prodotto diluito, procedere con movimenti semicircolari e discontinui, esercitando una leggera pressione.
1.	Dopo adeguata preparazione del supporto, applicare una o due mani di idropittura lavabile Alcalin Resistente moda color bianco o nella tinta desiderata.						
2.	Dopo l'essiccazione della pittura di fondo, applicare uno strato di Eliovel Velatura , con pennellessa o rullo a pelo raso o guanto, coprendo una superficie di 1m ² /q per volta, quindi procede con il prodotto ancora bagnato secondo l'effetto desiderato.						
3.	Effetto tamponato a rilievo: subito dopo la stesura con rullo o pennello del prodotto tal quale, procedere con un tampone sintetico morbido, esercitando una leggera pressione. Effetto tamponato liscio: subito dopo la stesura con rullo o pennello del prodotto diluito, procedere con un tampone sintetico e morbido, esercitando una leggera pressione. Effetto spugnato: subito dopo la stesura con rullo o pennello del prodotto diluito, procedere con una spugna, esercitando una leggera pressione e rotando l'attrezzo in maniera discontinua elaborando l'effetto voluto. Effetto striato: dopo aver intinto il guanto per decoro nel prodotto diluito, procedere con movimenti semicircolari e discontinui, esercitando una leggera pressione.						
Consigli per l'applicazione	Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto						
Pezzature disponibili	5 litro - 1 litro						
immagazzinamento	• Conservare il barattolo ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti • Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 40°C • Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità						
Norme di sicurezza	Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP). Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.						

ELIOVEL VELATURA moda color

Rev. 01 del 21/02/2019 Pag. 2 di 2
Scheda Tecnica n° 2002121730

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Copolimeri acrilici
Peso specifico al confezionamento	1.025 ÷ 1.170 gr/litro
Residuo secco in peso	26,0 % ÷ 36,0 %
Residuo secco in volume	14,0 % ÷ 31,0 %
Colore	Base Oro - Base Perlata argento - Base Lucida - Base Opaca. Tinteggiabili con paste coloranti Eliocolor System 2, Toner Eliocollection, coloranti universali.
Viscosità di fornitura al collaudo	Base Perlata argento - Base Oro: 28.000 ÷ 32.000 cps Base opaca - Base lucida:..... 4.500 ÷ 15.000 cps
pH dopo stoccaggio	8,0÷ 9,0
Componenti	Uno
Grado di diluizione	Pronto all'uso per il Tamponato a rilievo dal 30 % al 50 % per il tamponato liscio, spugnato e striato
Tipo di diluente	acqua
Sistema di applicazione	Pennellessa, rullo, spatola, spugna, guanto, tampone
Spessore del film secco	effetto tamponato a rilievo: 80 ÷ 100 micron effetti spugnato e striato: 15 ÷ 20 micron
Aspetto e finitura angolo di misura @ 60°	Base oro e base perlata argento: ... semilucido da < 60 a ≥ 30 gloss
Aspetto e finitura angolo di misura @ 85°	Base lucida: brillante ≥ 60 gloss Base opaca:..... molto opaco ≤ 5 gloss
Resa teorica per mano	effetto tamponato a rilievo: 3 ÷ 4 mq/litro effetti spugnato e striato: 7 ÷ 15 mq/litro
Essiccazione al tatto	effetto tamponato a rilievo: 3 ÷ 4 ore effetti spugnato e striato: 15 ÷ 30 minuti
Essiccazione in profondità	12 ÷ 24 ore
Intervallo fra la mani della velatura.	da 8 a 12 ore
Resistenza agli alcali	Può essere applicata anche su supporti cementizi.
Presa di sporco	Δ L --> da > 3,0 a ≤ 9,0.....Bassa

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA

Giuseppe Di Maria S.p.A. Sede Legale: Via Enrico Mattei, 4
90124 PALERMO (PA)
Tel. +39.091.391288 Fax. +39.091.391011
www.dimaria.it E-mail: dimaria@dimaria.it

