

SUPERMURALSTUCCO TB

Rev. 05 del 21/02/2019 Pag. 1 di 2
Scheda Tecnica n° 0511081545

Denominazione	SUPERMURALSTUCCO TB
Descrizione	Stucco rasante pronto in pasta per spessori medio-alti
Generalità	<p>Stucco in pasta, pronto all'uso, per applicazioni interne, ad elevato potere riempitivo ed altissima resa. Da utilizzare per la rasatura di pareti e soffitti grezzi o parzialmente rifiniti in calcestruzzo, intonaco cementizio o cartongesso, in maniera veloce e pulita.</p> <p>E' applicabile a spessori medio-alti (2 ÷ 3 mm circa), tal quale o con piccola aggiunta d'acqua e una leggera frullata meccanica.</p> <p>Si può applicare in maniera tradizionale con la Taloscia, oppure con Macchina spruzzatrice a pompa airless ad alta pressione (210 ÷ 230 bar).</p> <p>L'impiego di apparecchi airless permette una veloce applicazione su grandi superfici. Il prodotto è caratterizzato da lunga conservazione, anche dopo l'apertura del suo contenitore, purchè non si aggiunga acqua e venga richiuso accuratamente.</p>
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Questo prodotto è venduto per usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006.
Preparazione delle superfici	<p>SUPERFICI NUOVE Applicare direttamente senza preventiva preparazione della superficie da trattare.</p> <p>SUPERFICI GIÀ VERNICIATE Se tali superfici da ripristinare si presentano con film coerente e non sfarinante, si potrà procedere con la rasatura direttamente.</p> <p>Se le superfici da ripristinare risultassero incoerenti e sfarinanti, allora in questo caso si consiglia di impiegare, limitatamente alla zona da trattare, una mano di fissativo penetrante all'acqua, del tipo ELIOFOND ACRILICO, e poi procedere con la stuccatura.</p>
Consigli per l'applicazione	<p>Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C</p> <p>Umidità relativa: min. 35% / max. 85%</p> <p>Condizioni del supporto: Assolutamente asciutto</p>
Pezzature disponibili	20 Kg - 4 Kg
Immagazzinamento	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 35°C• Durata in magazzino: 12 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità• Qual'ora il secchiello parzialmente usato dovesse essere conservato, assicurarsi la perfetta chiusura del tappo e non aggiungere acqua o altri elementi estranei.
Norme di sicurezza	<p>Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP).</p> <p>Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza</p> <p>I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.</p>

SUPERMURALSTUCCO TB

Rev. 05 del 21/02/2019 Pag. 2 di 2
Scheda Tecnica n° 0511051545

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Polimeri naturali e Resine sintetiche
Peso specifico al confezionamento	1.610 ÷ 1.650 gr/litro
Colore	Bianco
Aspetto del prodotto in barattolo	Pastoso e molto consistente
Viscosità di fornitura al collaudo	Fortemente tixotropico
Infiammabilità in °C	Non infiammabile
Filmabilità a bassa temperatura	Buona a + 5°C
pH dopo stoccaggio	6,2
Componenti	Uno
Grado di diluizione	Taloscia..... pronto all'uso Airless..... piccola aggiunta di acqua e leggera frullatura
Tipo di diluente	Acqua
Sistema di applicazione	Taloscia, Airless
Resa teorica	Variabile secondo lo spessore (3 ÷ 4 mq/Kg per strato di prodotto)
Essiccazione	6 ÷ 8 ore
Intervallo per la carteggiatura	minimo 12 ore
Sovraverniciabilità	min. 24 ore / max. 15 giorni
Aderenza	Eccellente

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA

Giuseppe Di Maria S.p.A. Sede Legale: Via Enrico Mattei, 4
90124 PALERMO (PA)
Tel. +39.091.391288 Fax. +39.091.391011
www.dimaria.it E-mail: dimaria@dimaria.it

