

# WATER PAINT

Rev. 10 del 26/05/2022 Pag. 1 di 2  
Scheda Tecnica n° 1907071220

<b>Denominazione</b>	<b>WATER PAINT</b> Versioni: LISCIO - GRANA FINE
<b>Descrizione</b>	Pittura plastica idrorepellente
<b>Generalità</b>	Pittura plastica idrorepellente per pareti interne ed esterne. Costituita da cariche minerali finemente macinate e selezionate, nonchè da resine sintetiche in emulsione acquosa; conferisce un ottimo effetto decorativo a buccia d'arancia leggera, un elevato potere riempitivo, nonchè una buona resistenza all'urto e all'abrasione.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c): 40 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV
<b>Preparazione delle superfici</b>	<b>SUPERFICI NUOVE INTERNE</b> Applicare uno strato di fissativo ad acqua, Eliofond Vinilico, previa adeguata preparazione del supporto (rasatura con stucco in pasta Supermuralstucco). <b>SUPERFICI NUOVE ESTERNE</b> Applicare uno strato di fissativo a solvente Eliowall Primer Consolidante, previa adeguata preparazione del supporto (rasatura con intonaco minerale o Rasante PL/M) <b>SUPERFICI GIÀ VERNICiate</b> Rimuovere eventuali parti di vecchie pitture scarsamente ancorate. Ripristino delle zone ammalorate con idonea rasatura e applicazione su tutta la superficie di uno strato di fissativo a solvente, Eliowall Primer Consolidante.
<b>Consigli per l'applicazione</b>	Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
<b>Pezzature disponibili</b>	Liscio (bianco) ..... 13 litri - 5 litri Grana Fine (bianco)..... 13 litri - 5 litri
<b>Immagazzinamento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti</li><li>• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 40°C</li><li>• Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità</li></ul>
<b>Norme di sicurezza</b>	<b>Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP).</b> Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

# WATER PAINT

Rev. 10 del 26/05/2022 Pag. 2 di 2  
Scheda Tecnica n° 1907071220

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Copolimeri poliacetovinilici
Peso specifico al confezionamento	1.590 ÷ 1.760 gr/litro
Residuo secco	in peso: ..... 77,9 ÷ 79,8 % in volume: ..... 59,7 ÷ 62,4 %
Colore	Liscio ..... Bianco e tinte di cartella "New Plastic" Grana Fine ..... Bianco
Viscosità di fornitura al collaudo Brookfield RVT a 20°C e 20 rpm	Liscio ..... 20.000 ± 2.000 cps Grana Fine ..... 60.000 ± 5.000 cps
Infiammabilità in °C	Non infiammabile
Filmabilità a bassa temperatura	Buona a + 5°C
pH dopo stoccaggio	8,5
Componenti	Uno
Grado di diluizione in volume per applicazione a rullo	10%
Grado di diluizione in volume per applicazione a pennello	40%
Tipo di diluente	acqua
Spessore totale del film secco Hp ≥ 98	Applicazione a rullo ..... 298 ÷ 312 micron circa Applicazione a pennello ..... 100 ÷ 104 micron circa
Resa teorica allo spessore consigliato	Applicazione a rullo ..... 2 mq/litro Applicazione a pennello ..... 6 mq/litro
Essiccazione in profondità	entro 24 ore
Sovraverniciabilità	minimo 12 ore
Aspetto del film essiccato @ 85°	< 5 gloss Molto opaco
Resistenza al lavaggio n° colpi di spazzola	Buona da < 5000 a ≥ 1000
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali. Può essere applicata anche su supporti cementizi.
Permeabilità al vapore acqueo	Classificazione: Bassa Diffusione del vapore acqueo: < 15 g/m².d (= in 24 h)
Presa di sporco	Δ L --> da > 3,0 a ≤ 9,0 ..... Bassa

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO  
E RITENUTE CORrette ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I  
SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI  
DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE  
IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA

Giuseppe Di Maria S.p.A. Sede Legale: Via Enrico Mattei, 4  
90124 PALERMO (PA)  
Tel. +39.091.391288 Fax. +39.091.391011  
www.dimaria.it E-mail: dimaria@dimaria.it

