

# ELIOSINT SEA VERNICE ORO RICCO PALLIDO

Rev. 06 del 21/02/2019    Pag. 1 di 2  
Scheda Tecnica n° 2711971902

<b>Denominazione</b>	<b>ELIOSINT SEA VERNICE ORO RICCO PALLIDO</b>
<b>Descrizione</b>	Pittura metallica a effetto leafing
<b>Generalità</b>	Pittura metallica ad effetto "leafing", essiccante ad aria, dotata di ottima pennellabilità ed elevato potere coprente. Particolarmente indicata quale strato di finitura in soluzione per prestazioni speciali di protezione e decorazione su legno e su metallo. E' consigliato per interni.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture monocomponente ad elevate prestazioni. Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 500 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV
<b>Preparazione delle superfici</b>	<b>SUPERFICI NUOVE</b> Consigliato per applicazioni interne su supporti in legno e metallo, opportunamente preparati con fondi specifici; conferisce una decorazione con effetto dorato semilucida. Si consiglia di applicare il prodotto con pennelli a setola morbida a più mani intervallate di 12 ore, avendo cura di miscelare bene il prodotto sia prima che durante l'impiego. <b>SUPERFICI GIÀ VERNICiate</b> Può essere impiegato anche su superfici precedentemente vernicate con smalti sintetici, purchè adeguatamente carteggiate e successivamente lavate con acqua. Applicare come sopra.
<b>Consigli per l'applicazione</b>	Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
<b>Pezzature disponibili</b>	0,750 litri - 0,375 litri
<b>Immagazzinamento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti</li><li>• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 35°C</li><li>• Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità</li></ul>
<b>Norme di sicurezza</b>	<b>Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP).</b> Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.



# ELIOSINT SEA VERNICE ORO RICCO PALLIDO

Rev. 06 del 21/02/2019 Pag. 2 di 2  
Scheda Tecnica n° 2711971902

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Resina aldeidica
Peso specifico al confezionamento	1.280 ÷ 1.290 gr/litro
Residuo secco	in peso 61,7 % ± 1 in volume 43,1 % ± 1
Colore	Oro ricco pallido
Viscosità di fornitura al collaudo Tazza ISO Ø 3 a 23°C	90 secondi
Infiammabilità in °C	da > 21 a < 55
Componenti	Uno
Grado di diluizione in volume per applicazione a pennello	Pronto all'uso
Tipo di diluente	Acquaragia (solo per pulizia attrezzi)
Sistema di applicazione	pennello
Spessore totale del film secco Hp ≥ 98	62 micron
Resa teorica allo spessore consigliato	6 mq/litro
Essiccazione al tatto	2 ÷ 3 ore
Essiccazione in profondità	24 ore
Sovraverniciabilità	min. 24 ore / max. indefinito
Aspetto del film essiccato @ 60°	da < 60 a ≥ 30 gloss Semilucido
Resistenza all'atmosfera rurale, industriale leggera, marina	Sconsigliato l'uso all'esterno
Resistenza alla temperatura	< + 50°C
Elasticità	Scarsa

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO  
E RITENUTE CORrette ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I  
SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI  
DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE  
IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA