

ELIOGUM ANTIFUMO

Rev. 05 del 21/02/2019 Pag. 1 di 2
Scheda Tecnica n° 1212931830

Denominazione	ELIOGUM ANTIFUMO
Descrizione	Pittura a solvente opaca
Generalità	Pittura murale a solvente traspirante, per pareti e soffitti. Può essere applicata, senza richiedere la mano di fondo su supporti alcalini, calcestruzzo, gesso, cemento oppure su vecchie pitture ad acqua, purchè ben ancorate. Ottimo potere coprente su superfici annerite da smog, fumo, aloni di umido asciutti, fuliggine, aria calda. Scarsissima tendenza all'ingiallimento ed alla ritenzione dello sporco. Indicata per camini.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 500 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV
Preparazione delle superfici	SUPERFICI NUOVE Spolverare ed applicare direttamente la prima mano. SUPERFICI GIÀ VERNICIATE Asportare tracce di pittura scarsamente ancorata; stuccare eventuali imperfezioni con Supermuralstucco. Ritoccare le aree stuccate con Eliogum Antifumo diluito al 20% e tinteggiare tutta la superficie.
Consigli per l'applicazione	Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
Pezzature disponibili	Bianco..... 16 litri - 4 litri
Immagazzinamento	• Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti • Temperatura di conservazione: superiore a 0°C / inferiore a 35°C • Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Norme di sicurezza	Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP). Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

ELIOGUM ANTIFUMO

Rev. 05 del 21/02/2019 Pag. 2 di 2
Scheda Tecnica n° 1212931830

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Copolimero stirene - acrilico
Peso specifico al confezionamento	1.400 ÷ 1.490 gr/litro
Residuo secco	in peso 69,9 % ± 1 in volume 45,8 % ± 1
Colore	Bianco
Viscosità di fornitura al collaudo Brookfield RVT a 20°C e 20 rpm	3.125 ÷ 4.125 cps
Infiammabilità in °C	da > 21 a < 55
Filmabilità a bassa temperatura	Buona a + 5°C
Componenti	Uno
Grado di diluizione in volume per applicazione a rullo	5 ÷ 10 %
Grado di diluizione in volume per applicazione a pennello	10 ÷ 20 %
Tipo di diluente	Acquaragia o Diluente sintetico 622
Sistema di applicazione	rullo, pennello
Spessore totale del film secco Hp ≥ 98	180 micron
Resa teorica allo spessore consigliato	3 mq/litro
Essiccazione al tatto	1 ora
Essiccazione in profondità	4 ÷ 5 ore
Sovraverniciabilità	min. 5 ore / max. indefinito
Aspetto del film essiccato @ 85°	da < 30 a ≥ 10 gloss Semiopaco
Resistenza al lavaggio n° colpi di spazzola	Ottima ≥ 5000
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali. Può essere applicata anche su supporti cementizi.
Permeabilità al vapore acqueo	Classificazione: Media Diffusione del vapore acqueo: da < 100 a ≥ 60 g/m².d (= in 24 h)
Presa di sporco	Δ L --> ≤ 3,0.....Molto bassa

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA